

Wijzonol Houtreparatie EP Flex



Producttypering

Oplosmiddelvrije, twee componenten houtreparatiemassa o.b.v. epoxy.

- Gemakkelijk mengbaar
- Goed verwerkbaar (modelleerbaar)
- Goed schuur- en overschilderbaar
- Nonylphenol vrij
- Enigszins flexibel/krimpvrij

Toepassing

Buiten
Binnen

Voor het dichten van scheuren, naden e.d. en het duurzaam repareren van houten constructies daar waar aangetast hout verwijderd is. Bij houtreparatie de ondergrond eerst 'aanbranden' met een dunne laag Wijzonol Houtreparatie EP Flex en daarna opbouwend vullen.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Groen (gemengd)

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Twee componenten epoxy
Dichtheid bij 20 °C	Ca. 1,5 kg/dm ³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen	100 volume %
Droogtijd	Droogtijd (20 °C / 65 % R.V.): ca. 16 uur; daarna schuurbaar en overschilderbaar met alkyd en acrylaatverven (altijd vooraf schuren). De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en o.a. afhankelijk van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.

Verwerking

Applicatie	Plamuurmes
Verwerkingstemperatuur / R.V.	Min. 5 °C - max. 25 °C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85 %.
Mengverhouding	A : B = 1 : 1 (in volume delen); dosering via doseerpistool
Mengwijze	A en B component mengen tot een homogeen groen mengsel.
Potlife bij 20 °C	Voor 600 ml gemengd product ca. 0,5 uur.
Voorzorgmaatregelen	Bij applicatie en droging voldoende ventileren. Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen, veiligheidsbril, geschikte schoenen, beschermende crèmes en kleding e.d.

De te behandelen ondergrond reinigen, ontvetten, schuren en stofvrij maken. Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond of onder vochtige omstandigheden.

Grote gaten, max. 40 mm diep, het houtoppervlak 'aanbranden' met een dunne laag en daarna opbouwend vullen met Wijzonol Houtreparatie EP Flex om luchtinsluiting te voorkomen. Zonodig stukken hout inlijmen. De houtoppervlakken 'aanbranden' en het geheel glad en strak afwerken. Scheuren dwars op de houtrichting vullen en in de lengte richting afmessen. Overtollig materiaal na droging (machinaal) wegschuren. Niet als plamuur gebruiken i.v.m. het afsluiten van de ondergrond.

Wijzonol Houtreparatie EP Flex

Milieu en gezondheid

Vlampunt	Component A boven 65 °C, component B boven 65 °C.
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakkingen	600 ml (set A + B component, 2 kokers van 300 ml)
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 Maanden (in onaangebroken verpakking)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228